



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЎРТА ЧИРЧИК ГУМАНИ РОВАТАК МФЙ ЭРГАШЕВ 8-9-ГУШИК, ЮНУСОВ, ЯНГИ МАХАЛЛА 1-2-5-8-ГУШИК КЎЧАЛАР ИЎЛДАРИНИ 3,006 КМ² ЭКИМИНИ ЖЎРДИ

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

ТАЪМИРЛАШ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Ўраччирик туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____ Роватак МФЙ раиси _____ мазкур кайднома янги визуал текшириш ва инструментал ўлчамлар натижасида тўзди ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг номи ва маъноси		Ўзунлиги, метр	Ўйил элементларнинг мавжуд ҳолати	Ўраччирик 8-9 тушик кўчаси	Иш ҳажмларини	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	Боши	Охири						
1	ПК+	ПК+	4	5	6	7	8	9
1	0+00	0+06	6	Ўйилнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламдан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, чуқурчалар, бўртмалар ҳамда бўзилmalar мавжуд.	Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламни совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш. Кесиб олинган эски асфальтобетон (фреза масса)дан текисловчи тўшама ётқизиш. Витум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м ²	10 м ²	м ²	10
						10 м ² x 0,05 м	м ³	0,5
						0,3 x 27 м ² / 1000	Т	0,008
						6 м x 3,5 м + 6 м ²	м ²	27
						1731,5 м ²	м ²	1731,5
						20 м ³	м ³	20
2	0+06	4+99	493	Ўйилнинг мавжуд ҳолати чақик тошдан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Кўша (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4,С5) дан тўриловчи тўшама ётқизиш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Витум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ²	26 м ³	м ³	26
						0,5 x 1731,5 м ² / 1000	Т	0,866
						493 м x 3,5 м + 6 м ²	м ²	1731,5
						948,5 м ²	м ²	948,5
3	4+99	7+70	271	Ўйилнинг мавжуд ҳолати қум шарғал арашмасидан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Витум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ²	28,5 м ³	м ³	28,5
						0,5 x 948,5 м ² / 1000	Т	0,474
						271 м x 3,5 м	м ²	948,5
						948,5 м ²	м ²	948,5
Юнусов кўчаси (1-тушик)					Ўйил пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Витум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ²	386 м ²	м ²	386
Ўйил пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш						3,5 м ³	м ³	3,5
Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи тўшама ётқизиш						0,5 x 386 м ² / 1000	Т	0,193
Кайноқ майда зарралли энч Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қаллиғликда ётқизиш,						95 м x 4 м + 6 м ²	м ²	386
асфальтоқуқладчик билан.						608 м ²	м ²	608
Мавжуд йўл профилини янги КШДали (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4,С5) материали қўйиш йўли билан						18,2 м ³	м ³	18,2
4	0+00	0+95	95	Ўйилнинг мавжуд ҳолати чақик тошдан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Витум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ²	0,5 x 608 м ² / 1000	Т	0,304
						152 м x 4 м	м ²	608
						152 м ²	м ²	608
						608 м ²	м ²	608
5	0+95	2+47	152	Ўйилнинг мавжуд ҳолати қум шарғал арашмасидан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профилини янги КШДали (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4,С5) материали қўйиш йўли билан	18,2 м ³	м ³	18,2
						0,5 x 608 м ² / 1000	Т	0,304
						152 м x 4 м	м ²	608
						152 м ²	м ²	608
Юнусов кўчаси (2-тушик)					Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламни совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш. Кесиб олинган эски асфальтобетон (фреза масса)дан текисловчи тўшама ётқизиш. Витум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м ²	20 м ²	м ²	20
20 м ² x 0,05 м	м ³	1						
0,3 x 74 м ² / 1000	Т	0,022						
17 м x 4 м + 6 м ²	м ²	74						
6	0+00	0+17	17	Ўйилнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламдан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, чуқурчалар, бўртмалар ҳамда бўзилmalar мавжуд.				

№ т.р.	Ишларнинг боши охири		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	0+17	0+26	9	Кўприк устининг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламдан иборат бўлиб, тўрсином ёриқлар, чуқурчалар, бўртмалар ҳамда бўзгиллар мавжуд.	Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламини совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш. Кесиб олинган эски асфальтобетон (фреза масадан текисловчи тўшама ётқизиш. Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м ² Кайноқ майда зарралли зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қаллигинда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	18 м ² 18 м ² x 0,05 м 0,3 x 27 м ² / 1000	м ² м ³ т	18 0,9 0,008
8	0+26	1+76	150	Йўлнинг мавжуд ҳолати эски асфальтобетон қопламдан иборат бўлиб, тўрсином ёриқлар, чуқурчалар мавжуд.	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакки тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м ² Кайноқ майда зарралли зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қаллигинда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	0,9 м ³ 0,3 x 600 м ² / 1000	м ³ т	0,9 0,18
9	1+76	2+60	84	Йўлнинг мавжуд ҳолати қўм шарафли аралашмасидан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профиллини янги КШДли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4, С5) материал қўйиш йўли билан тиклаш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакки тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қаллигинда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	340 м ² 10,2 м ³ 0,5 x 340 м ² / 1000	м ² м ³ т	340 10,2 0,17
10	0+00	0+45	45	Йўлнинг мавжуд ҳолати қўм шарафли аралашмасидан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Юнусов кўчаси (3-тулик) Мавжуд йўл профиллини янги КШДли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4, С5) материал қўйиш йўли билан тиклаш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакки тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қаллигинда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	161,5 м ² 4,8 м ³ 0,5 x 161,5 м ² / 1000	м ² м ³ т	161,5 4,8 0,081
11	0+45	2+90	245	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакки тошдан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакки тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қаллигинда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	861,5 м ² 7,8 м ³ 0,5 x 861,5 м ² / 1000	м ² м ³ т	861,5 7,8 0,431
12	2+90	3+86	96	Йўлнинг мавжуд ҳолати қўм шарафли аралашмасидан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Мавжуд йўл профиллини янги КШДли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4, С5) материал қўйиш йўли билан тиклаш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакки тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қаллигинда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	332,5 м ² 10 м ³ 0,5 x 332,5 м ² / 1000	м ² м ³ т	332,5 10 0,166
13	3+86	4+29	43	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакки тошдан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакки тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қаллигинда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	166,5 м ² 2,5 м ³ 0,5 x 166,5 м ² / 1000	м ² м ³ т	166,5 2,5 0,083
14	0+00	1+41	141	Йўлнинг мавжуд ҳолати чакки тошдан иборат бўлиб, чуқиллар нотекисликлар мавжуд.	Йўл маҳалла 1-тулик кўчаси Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакки тошдан текисловчи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қаллигинда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	564 м ² 8,5 м ³ 0,5 x 564 м ² / 1000	м ² м ³ т	564 8,5 0,282
						141 м x 4 м	м ²	564

№ т.р	Ишларнинг боши охири		Узунлиги, метр	5	Иш элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини	Ўлчов бирлиги	Миклори (ҳажм)
	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	Иўлнинг мавжуд ҳолати ярқоқиз қопламдан иборат бўлиб, тўрсимон Фрикслар, чуқурчалар, бўртмалар ҳамда бўзилишлар	6	7	8	9
15	1+41	1+72	31	31	Иўлнинг мавжуд ҳолати чаккик тошдан иборат бўлиб, чуқкишлар нотекисликлар мавжуд.	Иўл пойини автогрейдер ёрдамда геометрик шаклга келтириш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чаккик тошдан тексовичи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м ² Кайноқ майда зарралли энч Тип В Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	0,2 м ³ 0,3 x 124 м ² / 1000	м ³ Т	0,2 0,037
16	1+72	3+18	146	146	Иўлнинг мавжуд ҳолати чаккик тошдан иборат бўлиб, чуқкишлар нотекисликлар мавжуд.	Иўл пойини автогрейдер ёрдамда геометрик шаклга келтириш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чаккик тошдан тексовичи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли энч Тип В Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	590 м ² 8,9 м ³ 0,5 x 590 м ² / 1000	м ² м ³ Т	590 8,9 0,295
17	0+00	3+20	320	320	Иўлнинг мавжуд ҳолати чаккик тошдан иборат бўлиб, чуқкишлар нотекисликлар мавжуд.	Иўл пойини автогрейдер ёрдамда геометрик шаклга келтириш Иўл пойини автогрейдер ёрдамда геометрик шаклга келтириш КШДА (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4,С5) дан тўғирловчи тўшама ётқизиш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чаккик тошдан тексовичи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли энч Тип В Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	1286 м ² 26 м ³ 11,6 м ³ 0,5 x 1286 м ² / 1000	м ² м ³ м ³ Т	1286 26 11,6 0,643
18	0+00	3+10	310	310	Иўлнинг мавжуд ҳолати қум-шағал арағалмасидан иборат бўлиб, чуқкишлар нотекисликлар мавжуд.	Янги маҳалла 5-туник кўчаси Иўл пойини автогрейдер ёрдамда геометрик шаклга келтириш КШДА (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4,С5) дан тўғирловчи тўшама ётқизиш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чаккик тошдан тексовичи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли энч Тип В Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	1089 м ² 20 м ³ 22,9 м ³ 0,5 x 1089 м ² / 1000	м ² м ³ м ³ Т	1089 20 22,9 0,545
19	0+00 0+32	0+32 3+52	32 320	32 320	Иўлнинг мавжуд ҳолати чаккик тошдан иборат бўлиб, чуқкишлар нотекисликлар мавжуд.	Янги маҳалла 8-туник кўчаси Иўл пойини автогрейдер ёрдамда геометрик шаклга келтириш КШДА (ГОСТ 25607-2009 бўйича С4,С5) дан тўғирловчи тўшама ётқизиш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чаккик тошдан тексовичи тўшама ётқизиш Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м ² Кайноқ майда зарралли энч Тип В Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	1248 м ² 20 м ³ 22,5 м ³ 0,5 x 1248 м ² / 1000	м ² м ³ м ³ Т	1248 20 22,5 0,624
Қурилмиш материалларини ташиб келиш масофаси									
Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси						
1	АсфальтоБетон	км	36						
2	КШДА	км	19						
2	Чаккик тош	км	19						
3	Эмульсия Битумная	км	36						

Ўртачирчиқ туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Роватқак МФЙ раиси

Дойиха ташкилот вакили



Handwritten signatures and names in blue ink:
 1. *А. Шаймуродов*
 2. *А. Шаймуродов*
 3. *Х. Сулаймонов*