

Тасдиқлайман

Асака туман 14- ЁММИ рахбари

О.Каримов

Техник топширик

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Асака туман 14- ЁММИ
2	Танлов мазмуни ёки номи	ТМЗ махсулотлари
3	Танлов эълон қилинадиган жой	Асака туман Равон МФЙ
4	Алоқа учун шахс	Нишонов Аброрбек
5	Танлов эълон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uzex.uz
6	Тижорий таклифи такдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги ҳақидаги маълумотни такдим этилиши таълаб этилади.
7	Етказиб бериладигон махсулотлар	Етказиб бериладигон махсулотлар элонга берилаетган товар брендига 1га 1мос тушиши шарт
8	Етказиб бериладигон махсулот таснифи	1. Инструкция по применению Перед нанесением краски (3,2 кг) с поверхности жир, пыль, грязь и все места препятствующие нанесению покрытия. Прежде чем нанести краску на оштукатуренную поверхность следует переждать 21 день. Нанести грунтовку и после высыхания начать. При необходимости для выравнивания поверхности рекомендуется использование шпательки Для первого слоя 4 объема краски разбавляются 2 объемами воды, для второго слоя 4 объема краски разбавляются 1 объемом воды и наносятся с помощью кисти или валика с промежутком 1 час. Температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее +5° С и относительной влажности не превышающей 80 %. Расход: 9-11 м ² /л или 150-175 гр/м ² Время высыхания: (при 25° С) на ощупь – 1-2 минут, твердеет - 24 часов Хранение Хранить в закрытой оригинальной таре

		<p>при температуре не ниже 0° С и не выше + 35° С. Избегать прямых попаданий солнечных лучей.</p> <p>2. Водоземлю (20 кг) с хорошей укрывистостью и устойчивой белизной, нетоксичная, поропроницаемая, пожаро-взрывобезопасная. Для потолков с невысокой эксплуатационной нагрузкой в сухих помещениях. Краска легко наносится и создаёт ровное однородное покрытие. Преимущества: Время высыхания-1 час; Расход - 250-300 г/м2 в зависимости от вида поверхности и способа нанесения;</p> <p>3. Мощность 24 Вт квадратная внутренняя и наружная. Цветовая температура 3000/6500 К Напряжение 120-250 V Сила тока 0,10-0,12 А Степень защиты IP 20 Частота 50-60 Hz</p> <p>4. Рейка деревянная 7x10 см Санрайс Порода дерева - Сосна; Сорт пиломатериала - 1; Влажность - 8.0 (%); Калибровка - Да; Толщина пиломатериала - 100 (мм); Ширина пиломатериала - 70 (мм); Длина пиломатериала - 4000 (мм); Вид пиломатериала - Строганный; Опиленность сторон - Четырёхконтный брус; Рейки монтажные - это деревянные рейки, предназначенные для крепления вагонки, плит, мебели и др. к стенам, потолкам и используется при укладке кровельных покрытий. реализует свежепиленную и сухую деревянную рейку. Сухая рейка монтажная всегда имеет более точную геометрию в прилегающих плоскостях и не подвержена деформации в дальнейшем.</p>
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Узбек,рус
9	Молиялаштириш манбаси	Бюджети маблаглари хисобидан

Масбул шахс :



А.Нишонов